Química Limbadi
Ficha Técnica

# C-107Adhesivo Vinílico. PISOS DE PARQUET

Adhesivos

MADERPLAST C-107 es un producto elaborado en base a resinas vinílicas especiales, diseñado para ofrecer eficacia y rendimiento en el pegado de parquet.
Por su composición posee una elevada elasticidad, especialmente resistente a:
1- La humedad.
2- Los bruscos cambios de temperatura.
3-Los lavados con detergentes y jabón en polvo.
4- Las ceras en pasta y liquidas.

## - Especificaciones Técnicas

Aspecto: masa plástica ocre
Sólidos: 72 aprox.
Viscosidad: 100000-150000 cp
Ph: 6 – 6.8
Indices de acidez: 1.15 – 1.30 mg. KOH/gr
Tiempo de abierto: Temperatura ambiente 20 – 35 minutos
(según espesor del film y condiciones ambientales)

## - Modo de Empleo

Para realizar un óptimo trabajo, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:
1) La adecuación de la carpeta de cemento sobre un contrapiso firme es fundamental para conseguir una buena reacción arena/cemento optima es de aproximadamente 3/1 o 4/1, se puede admitir hasta media parte de cal.
2) La carpeta debe ser impermeable a la humedad del subsuelo.
3) Es importante eliminar el polvo.
4) La temperatura de la carpeta, es aconsejable que oscile entro los 15 y 25 grados. (en caso necesario encender una estufa hasta alcanzar una temperatura deseada)
5) Cuando se encuentra una carpeta polvorienta o bien que se haya usado cal, aplicarMADERPLAST QL2006 IMPRIMACION ACRILICA. Una vez aplicada la imprimación, aconsejamos dejar secar de 12 horas, luego aplicar el MADERPLAST C -107.
6) El MADERPLAST C-107 ha sido adecuada con viscosidad adecuada, en caso de tener que diluir con agua, agregarle en una proporción no mayor del 1 a 3 %. La incorporación de agua debe ser lenta y con buena agitación.
7) Las herramientas mas convencionales son:
Espátula plana 2” Espátula dentada con dientes triangulares de 3 mm, de altura, Masa de carpinteros de 400 grs, para ajustes laterales.
Taco rectangular de madera, para ajustes materiales.
Hilo para trazar. Metro.
Cepillo para tareas de limpieza.
Esponja. Línea triangular, para el ajuste de los dientes de la espátula.
Balde de plástico.
8) Observar que las condiciones de la carpeta de cemento sean las adecuadas.
9) Trazar con un hilo una línea recta, paralela a la pared que sirva de guía, para la recta colocación del parquet.
10) Agregar adhesivo sobre la carpeta (600 – 700 gr/m2 aproximadamente), extender con espátula dentada con sentido que se colocaran los paneles.
11) No extender más adhesivo por vez que el que se necesita para trabajar por 20 – 25 minutos. En caso de interrumpir el trabajo eliminar el adhesivo restante con una espátula plana. Aplicar el parquet, adhesivo no requiere tiempo de secado.
12) Condiciones ambientales optimas de colocación son 15 – 25 grados de temperatura y entre 40 – 60 % de humedad.

En pisos calefaccionados apagar la calefacción (48 horas antes) para la aplicación del revestimiento y no calefaccionar hasta al menos 72 horas después de haber finalizado la instalación del revestimiento.

## - Aplicaciones

MADERPLAST C-107 es un adhesivo especialmente diseñado para el pegado de parquet.

## - limpieza de Elementos

Los pinceles, rodillos y coleros se limpian con agua tibia, manteniéndolos luego en remojo.

## - Recomendaciones

Si el producto no va a volver a usarse inmediatamente, se recomienda agregar al envase una cantidad minima de agua superficial (0.5 y 1 cm de altura) para prevenir un resecamiento de la parte superior y que debe ser eliminado o mezclado con el producto antes de su uso. Mantener el adhesivo entre 10 – 30 grados centígrados de temperatura ambiente para evitar alteraciones en sus propiedades.

## - Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto no inflamable.
No arrojar al desagüe.

## - Presentaciones

Envases de 5 y 25 kilos.

## - Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar