Química Limbadi
Ficha Técnica

LACA ALTO TRANSITO PROFESIONAL

Interiores - alta resistencia - uso profesional

LACAS Y BARNICES

LACA POLIURETANICA ORION especial para plastificar pisos de alto tránsito.
Es un recubrimiento poliuretánico formulado con resinas importadas para cuidar y embellecer pisos de madera. Por su dureza se aconseja para lugares de alto tránsito ya que resiste el desgaste provocado por el uso cotidiano.

Alto tránsito.
Transparente e incoloro.
Brillante, realza la veta de la madera.
Fácil aplicación y matenimiento.

- Especificaciones Técnicas

Aspecto: transparente e incoloro.
Sólidos: 40+/-%
Viscosidad copa Ford #4: 20 - 25 seg.
Estabilidad en envase sellado: mín. 6 meses.
Densidad: 0.96+/-0.01 gr/cm3
Solvente: acetato de etilglicol - xileno

- Modo de Empleo

Temperatura ambiental: Mín. +12 °C / Máx. +25 °C.
Humedad relativa del ambiente: inferior a 75%.
Maderas nuevas porcentaje de humedad inferior a 15% .

Preparación de la superficie
La madera deberá estar seca, libre de cualquier sustancia grasa y limpia.Pulir a máquina eliminando restos de ceras, parafinas,etc. que pudiera teneraplicado. Luego se deberá aspirar el polvillo producido y pasar un pañohumedecido.(Nunca usar solventes para limpieza de la madera.)

Aplicación de la Laca
Comenzar en el extremo de la pieza, las manos serán aplicadas en ambos sentidos, aplicar la primera y la última mano en el sentido de la veta de la madera.Homogeneizar el material, aplicar a pincel o rodillo cuidadosamente para evitarla formación de burbujas.

La primera mano será diluída con Asistente para Lacas Poliuretanicas ORIONen un 20-30%, la segunda y tercera manoserán aplicadas diluídas hasta un 10% para facilitar el pincelado.

Dejar secar un mínimo de 8 horas, entre cada aplicación. Lijar la superficie entremanos con lija 220 - 260 para eliminar todo tipo de asperezas y procurar unanclaje óptimo.

Para tránsito muy intenso aplicar una cuarta mano.

Opacar: En caso de querer utilizar un mateante, agregar Opacante Universal ORIONen lasdos últimas manos hasta 100cm³ /litro de laca.

Cambios de color: Teñir la madera previamente al plastificado con nuestraTinta Color ORIONdiluída con aguarrás o ASISTENTE P/LACAPOLIURETANICA ORION.(No mezclar la tinta con la laca para evitar posibles descascaramientos.)

Aconsejamos el uso de nuestro Sellador universal MADERPLAST QL - 10,fondo imprimador que sella e iguala la absorción dela madera, previo a la aplicación de la LACA POLIURETANICA ORION.

- Aplicaciones

Espacios interiores de alto tránsito. Escaleras, halls de edificios, locales comerciales, espacios deportivos.

- limpieza de Elementos

Limpiar los utensilios con ASISTENTE PARA LACA POLIURETANICAORION.

- Recomendaciones

-Humedad relativa del ambiente:<75%.Evitar altos porcentajes de humedad ya que el curado del producto se producemediante la reacción con la humedad del ambiente.
- Evitar las aplicaciones en presencia de condensación superficial o bajo la acciónd irecta del sol.
- En pisos calefaccionados apagar la calefacción (48 horas antes) y nocalefaccionar hasta al menos 72 horas después de la aplicación.

Nuestro servicio técnico está disponible para cualquier consulta o ensayo de laboratorio. Química Limbadi no se responsabiliza por los daños que pueda producir el uso de este producto distinto al indicado en este texto.

- Rendimiento

De 12 a 14 m² por litro, por mano.
Dependiendo del tipo de madera empleada yestado del piso.
Cantidad de manos aconsejadas: 3

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado. (entre 10 y 35°C)
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto inflamable de 1ra categoría.
No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.
No arrojar al desagüe.
No reutilizar los envases. Envase no reciclable
Prohibida su venta a menores de 18 años.

- Presentaciones

Latas de 1 y 4 litros.

- Tiempo de Secado

Secado entre manos:8-10 hs.
Secado al tránsito: 48 hs.
Dejar secar 72 hs antes de colocar muebles.
Tránsito intenso 2 semanas (curado total)
Estos tiempos dependerán de la humedad y temperatura ambiente.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar