

M-111

Adhesivo vinílico

MADERPLAST M-111 posee una excelente adherencia a variados sustratos tales como mampostería, yeso, revoque, cerámica, maderas, poliestireno, etc. Tiene una excelente estabilidad a las bajas temperaturas. La consistencia del producto es altamente adecuada pero en caso de requerir disminuir la misma se puede agregar un 5% de agua como máximo.

- Especificaciones Técnicas

Aspecto Masa Viscosa
Color Ligeramente arena
Contenidos sólidos 65+/-1%
Peso específico 1.68 – 1.78 gr. /cm³

- Modo de Empleo

Molduras: Las superficies involucradas deben estar limpias libres de polvillo y secas. Aplicar con espátula sobre la moldura solamente a pegar, luego colóquese, presionando suavemente sobre la pared, el exceso de adhesivo puede limpiarse con un paño humedecido con agua, una vez seco puede lijarse y pintarse.

Encofrados: se aplica el adhesivo sobre el poliestireno expandido. Se junta con otra superficie, por ejemplo: cartón, yeso y se presiona durante un instante.

Fisuras: Aplicar directamente dejar secar 24 hs. en el caso de fisuras pequeñas. Si son grandes las imperfecciones aplicar en 2 o 3 manos sucesivas dejando secar 8 horas entre aplicaciones. En este caso aplicar una capa fina, dejar secar y lijar después de 24 hs.

- Aplicaciones

Maderplast M-111 esta especialmente formulado para las siguientes funciones.

1. Encolado de molduras.
2. Colado del poliestireno expandido en los sistemas de encofrados modulares para la construcción de nuevos portantes, paredes divisorias, etc.
3. Reparación de fisuras, grietas en paredes, maderas nuevas, etc.
4. Alisamiento.

- limpieza de Elementos

Los elementos de aplicación se lavan con agua luego de utilización.

- Recomendaciones

No encolar a temperatura ambiente menor de 10° C. Son óptimas las temperaturas superiores a 15° C.

Los envases de M111, una vez utilizado parte del producto, deben mantenerse cerrados, de esa manera se evita la formación de una película superficial que una vez formada no se

Adhesivos

puede reincorporar y deberá ser retirada.
El producto debe utilizarse preferentemente dentro del año de fabricado.

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto no inflamable.
No arrojar al desagüe.

- Presentaciones

Aplicador de 500grs.
1.4, 6 y 25 kilos.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En
LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>