Química Limbadi
Ficha Técnica

ORION LATEX ACRILICO PARA INTERIORESPintura mate

LATEX ACRILICO PARA INTERIORES , pintura de acabado mate. Puede lograrse una amplia gama de colores utilizando entonadores universales, se recomienda no utilizar más de 60 cm3 por litro de pintura.

Color: BLANCO

- Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido viscoso blanco arena
Olor: Dulce suave
Solubilidad en agua: Soluble
Sólidos: 51+/-1%
Viscosidad: 95-105uk
Peso específico: 1,43+/-0,05 gr/cm3

- Modo de Empleo

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor a 5° C.

Tipo de aplicación: Rodillo, pincel, soplete.

Preparación de la superficie:
Limpiar perfectamente la superficie.

Superficies polvorientas o muy absorbentes:
Aplicar una mano de Fijador Sellador ORION dejar secar, luego aplicar una mano de pintura diluida con 25% de agua, después de 3 horas, aplicar una segunda mano.
Superficies con imperfecciones: Restaurar con Enduido ORION, lijar y continuar con el tratamiento anterior.
Superficies con hongos: Aplicar con un cepillo de cerdas, una solución de 1 litro de lavandina en 2 litros de agua, dejar actuar de 3 a 4 horas y luego enjuagar con agua, dejar secar, y luego continuar con las etapas correspondientes.
Metales: En primer lugar se recomienda eliminar el óxido, fosfatizar y aplicar Antioxido ORION.
En paredes nuevas: Aplicar previamente una mano de imprimación:FIJADOR SELLADOR ORION.

- Aplicaciones

Superficies diversas como yeso, mampostería, ladrillo, madera, aglomerado, metales, etc.

ORION PINTURAS

- limpieza de Elementos

Limpiar los elementos de trabajo con agua y jabón inmediatamente luego de su uso.

- Rendimiento

Aproximadamente de 12 a 14 m² por litro por mano, se recomienda no diluir más que con un 10% de agua.

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.
Mantener fuera del alcancedelos niños
No ingerir.
Evite el contacto con la piel y los ojos.
Producto No inflamable.

- Presentaciones

Baldes 1, 4, y 20 litros.

- Tiempo de Secado

Secado 3 o 4 horas.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar