Química Limbadi
Ficha Técnica

ORION PRO LATEX

LATEX ACRILICO PROFESIONAL . INTERIOR – EXTERIOR.

Color: BLANCO MATE

Pintura al látex blanca mate para interiores y exteriores.
Fácil aplicación. Uso profesional.
Recubrimiento uniforme de buena lavabilidad.
Secado rápido, sin olores permitiendo habitar inmediatamente los locales pintados.
Buen poder cubritivo.
Muy buen rendimiento.

Especial para uso profesional por su poder cubritivo y rendimiento.
Puede aplicarse con Rodillo, Pincel o Soplete.Especialmente formulado para aplicación por sistema de pintado airless por parte de Profesionales y Contratistas de pintura.

Puede lograrse una amplia gama de colores utilizando entonadores universales, se recomienda no usar más de 30 cm3 por litro de pintura.

- Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido viscoso blanco.
Olor: dulce suave
Sólidos: 47+/-1%
Viscosidad: 100+/-5uk
Peso específico: 1,35+/-0,04 gr/cm3

- Modo de Empleo

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayora 5° C.
Tipo de aplicación: Rodillo, pincel, soplete.
Se recomienda usar rodillo de lana sintética de fibra corta o mediana: para una mejor nivelación y reducir al mínimo la formación de burbujas.

Preparación de la superficie

Limpiar perfectamente la superficie
Superficies polvorientas o muy absorbentes: Aplicar una mano de ORION Fijador Sellador dejar secar, luego aplicar una mano de pintura , después de 3 horas, aplicar una segunda mano.
Superficies con imperfecciones: Restaurar con ORION Enduido, lijar y continuar con el tratamiento anterior.
Superficies con hongos: Aplicar con un cepillo de cerdas una solución de 1 litro de

lavandina en 2 litros de agua, dejar actuar de tres a cuatro horas y luego enjuagar con agua, esperar a que seque y luego continuar con las etapas correspondientes. La resistencia óptima para el lavado de manchas sin deterioro de la película, se obtiene a los 14 días de finalizado el trabajo. Para la limpieza de las superficies utilizar un paño suave o esponja blanda con agua y detergente, enjuagar con agua limpia y secar con papel absorbente.
Metales: En primer lugar se recomienda eliminar el óxido, fosfatizar y aplicar ORION Fondo Antioxido.
En paredes nuevas: Aplicar previamente una mano de imprimación ORION FIJADOR SELLADOR.

- Aplicaciones

Uso Interior - exterior en superficies diversas como yeso, mampostería, ladrillo, madera, aglomerado, metales, etc.

- limpieza de Elementos

Limpiar los elementos de trabajo con agua y jabón inmediatamente luego de su uso.

- Recomendaciones

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.
Condición ideal de aplicación entre 10 y 25°C.

- Rendimiento

Aproximadamente de 8 a 12 m² por litro, por mano, se recomienda no diluir más de un 10% de agua.

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.
Mantener fuera del alcance delos niños.
No ingerir.
Evite el contacto con la piel y los ojos.
Producto No inflamable.

- Presentaciones

Baldes 1, 4, y 20 litros.

- Tiempo de Secado

Secado entre manos: 3 o 4 hs.
Secado Final: 48 hs.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar