Química Limbadi
Ficha Técnica

QL-2001

EXTRA FUERTE Adhesivo de doble contacto. Alta resistencia al desgarre

Adhesivos

MADERPLAST QL- 2001 es un adhesivo de doble contacto y de excelente calidad diseñado en base a distintos polímeros sintéticos y solventes orgánicos de elevado rendimiento, utilizado fundamentalmente en la industria del calzado, donde se requiere una alta resistencia al desgarre.

- Especificaciones Técnicas

Sólidos: 22 + 1 %
Viscosidad: brookfield rvt 20°c – rotor 4 – rpm 5000 – 6000 mpas
Peso especifico: 0.840 – 0.850 gr. /cm3
Tiempo de secado: 20´ - 30´ dependiendo de las condiciones ambientales.

- Modo de Empleo

1. Los materiales a unir deben estar secos y limpios, libre de polvillo y grasa.
Según los materiales a unir, se utiliza pincel, espátula llana, dentada,o rodillo. se aplica sobre ambas superficies.
2. Se extiende rápida y completamente en una sola dirección.
3. Se deja secar hasta que la película de adhesivo pueda tocarse sin que se levante (20´ aproximadamente).
4. Se ponen en contacto ambas superficies y se presionara fuertemente, para ello se puede utilizar la mano o bien recurrir a un rodillo de goma. La operación anterior se realiza siempre del centro hacia fuera, dando la máxima presión en los bordes.

En caso de ser necesario puede reactivarse con calor o rayos uv.
La cohesión final se alcanza entre las 24 -36 hs.

- Aplicaciones

MADERPLAST QL- 2001 es un adhesivo de contacto para la industria del calzado, madera, alfombras, tapicería, gomas y artesanías; también en la construcción y el hogar.

- limpieza de Elementos

La limpieza de los elementos utilizados debe realizarse con Asistente para adhesivos de caucho sintetico MADERPLAST

- Rendimiento

El rendimiento dependerá de la absorción de las superficies a unir. Si se aplica un espesor de película de 0,2 mm. este será de 3 a 4m² por litro.

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado. (entre 10 y 35°C)
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto inflamable de 1ra categoría.
No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.
No arrojar al desagüe.
No reutilizar los envases. Envase no reciclable
Prohibida su venta a menores de 18 años.

Nuestro servicio técnico está disponible para cualquier consulta o ensayo de laboratorio. Química Limbadi no se responsabiliza por los daños que pueda producir el uso de este producto distinto al indicado en este texto.

- Presentaciones

Latas 1, 4, litros y 14 kg

- Tiempo de Secado

Tiempo de secado : 20 minutos aproximadamente.
Cohesión final: entre las 24 -36 hs.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar